

Forio

WŁAŚCIWOŚCI Features / Materialspezifikation	WYNIK Issue / Ergebnis	OPIS Designation / Beschreibungstest
SKŁAD Composition / Zusammensetzung	100% PES	
SZEROKOŚĆ Width / Breite	140 cm	
GRAMATURA Weight / Gewicht	430 g/m ²	
ŚCIERALNOŚĆ Abrasion resistance / Scheuer bestandigkeit	80 000	Martindale test EN ISO 12947-2
SKŁONNOŚĆ DO MECHACENIA I PILLINGU Pilling resistance / Pillbildung	5	EN ISO 12945-2
ODPORNOŚĆ KOLORU NA ŚWIATŁO Colour fastness to light / Lichtechtheit	4-5	EN ISO 105-B02
ODPORNOŚĆ NA TARCIE Colour fastness to rubbing / Die Farbechtheit gegenüber Reiben	na sucho/dry: 4-5 na mokro/wet: 4-5	EN ISO 105x12
OGRANICZONE WCHŁANIANIE PŁYNÓW Water repellant/Wasserabweisend		
TKANINA TRUDNOPALNA (test papierosa) Fire protection / Feuerschutz		BS 5852 PART I (Cigarette test)
SPOSÓB CZYSZCZENIA Cleaning / Pflegekennzeichnung		
	Usun zabrudzenia bezpośrednio chusteczką higieniczną, a następnie wyczyść naturalnym roztworem mydła. Przemyj czystą wodą. Remove the dirt directly with a tissue and clean then with a natural soap solution. After clean with pure water.	

Efekt pillingu i mechacenia tkanin jest rzeczą naturalną i niemożliwą do całkowitego wyeliminowania.
Pilling is a natural thing and cannot be fully overcome.
Pilling von Textilien ist natuerlich und nicht vollkommen vermeidbar.

Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów.
For technological reasons are acceptable variations in color shades.
Aus technologischen Grunden konnen sich die Farbronen unterscheiden.

Wyniki w karcie charakterystyki są średnimi wynikami uzyskanymi podczas przeprowadzonych badań.
The results of the Technical Specification are average results obtained during the study.
Die Ergebnisse in der Sicherheitsdatenblatt sind das durchschnittliche Ergebnisse, die waehrend der Untersuchung durchgefuehrt wurden.

Migracja barwników z tkanin o kolorach intensywnych i ciemnych na jasne jest nieunikniona.
Dark fabric's color dye stuff migration to light fabrics is unavoidable.
Migration der Farbpigmente von dunklen auf helle Stoffeist nicht vermeidbar.



CLEAN
TECH



ANIMAL
PROOF



WATER
REPELLENT



CIGARETTE TEST
BS 5852 PART I